

nidaplast® 8DB

by nidaplast

Description


i

- Product cut in checkerboard (30 x 30 mm or 50 x 50 mm) on one face to facilitate manufacturing of curved parts / *Découpé en damiers de 30 x 30 mm ou 50 x 50 mm sur une face pour faciliter la réalisation de pièces en forme*
- Dimensions: 1250 x 1200 mm - Available thicknesses : < 30 mm / *Disponible pour des épaisseurs < 30 mm*

non woven / non tissé

Plastic film 50 µm /
Film plastique

Polypropylene honeycomb /
Nid d'abeilles



Applications



- Nidaplast® 8DB is used in many activity sectors: building, transport, boats, facilities... It brings many advantages to structures such as stiffness, lightweight and also shock resistance, water resistance, recyclability, curved pieces
- *Le Nidaplast® 8DB est présent dans de nombreux secteurs d'activités: bâtiment, transport, nautisme, équipement... Il apporte aux structures ainsi réalisées de nombreux avantages: rigidité, légèreté mais également résistance aux chocs, insensibilité à l'eau, recyclabilité, pièces en courbe*

Technical data sheet / Fiche technique



Product characteristics / Caractéristiques produit

Dimensions	Truck / <i>Camion</i> : 1220 x 2500 mm / Container : 4 x 7 ft*
Thickness / <i>Epaisseur</i>	de / from 5 mm à / to 90 mm**
Cells size / <i>Taille des alvéoles</i>	8 mm
Standard squaring size / <i>Dimension standard du cariage</i>	30 x 30 mm - 50 x 50 mm
Density without facing / <i>Densité du nid d'abeille</i>	65 kg/m ³
Indicative surfacic mass / <i>Masse surfacique indicative</i>	10 mm: 0,8 kg/m ² / 15mm: 1,2 kg/m ² / 20mm :1,5 kg/m ² / 28 mm: 2,0 kg/m ²

Coating / Revêtement

nature

weight / grammage

Plastic film / <i>Film plastique</i>	PP	50 µm
Non woven / <i>Non tissé</i>	Polyester	45 g/m ²

Possible processes / *Procédés de mise en oeuvre possible*

Lamination, spray lay up, gluing / *Stratification, projection simultanée, collage*

* Nominal tolerance Length / *Tolérance nominale Longueur* : +/- 5 mm - Nominal tolerance Width / *Tolérance nominale Largeur* : +/- 4 mm.
Other dimensions on demand / *Autres dimensions sur demande*
** Nominal tolerance thickness / *Tolérance - épaisseur nominale* : +/- 0,5 mm
For smaller nominal tolerance, call us / *Pour des tolérances plus serrées, nous consulter*

nidaplast® 8DB

by nidaplast

Technical data sheet / Fiche technique



Mechanical characteristics / Caractéristiques mécaniques*

Proprieties / Propriétés	Test method / Selon normes	nidaplast® 8DB
Compressive strength / Résistance en compression - 20°C	ISO 844	1,2 Mpa
Compressive modulus / Module de compression - 20°C	ISO 844	40 Mpa
Perpendicular tensile strength (at break) / Résistance en traction perpendiculaire (à la rupture) - 20°C	ASTM C297	0,8 Mpa
Shear strength / Résistance en cisaillement - 20°C	ISO 1922	0,4 Mpa
Shear modulus / Module de cisaillement - 20°C	ISO 1922	9 Mpa
Water resistance, % retention of shear strength / Résistance à l'eau, % de maintien de la résistance au cisaillement - 20°C	ASTM C393	~ 100%**
Heat resistance for honeycombs core th. 20 mm / Résistance thermique de l'âme nid d'abeilles ép. 20mm		R = 0,3 m ² .°C/W (soit λ = 0,067 W/(m.°C))
Heat resistance for honeycombs core th. 90 mm / Résistance thermique de l'âme nid d'abeilles ép. 90mm		R = 0,6 m ² .°C/W (soit λ = 0,14 W/(m.°C))
Behaviour with fire / Réaction au feu	Standard quality inflammable. Possibility of M1/F0 classification for finished sandwich panels, depending on the sandwich skin / <i>Produit inflammable. Possibilité de classement M1/F0 du panneau sandwich fini, en fonction de la peau du sandwich</i>	
Chemical properties / Résistance aux agents chimiques	Excellent resistance to water and most acids, bases and salt solutions / <i>Excellente résistance à l'eau à la plupart des acides, bases et solutions de sels</i>	
Resistance to U.V. rays / Résistance aux U.V.	The longevity for the core's storage is guaranteed by a anti U.V. - U.V. protection of the finished panel is ensured by the skins of the sandwich pane / <i>La longévité au stockage de l'âme est garantie par un anti-UV - La protection aux U.V du produit fini est assurée par les peaux du panneau sandwich</i>	

* : données moyennes pour une épaisseur de 20mm. Les caractéristiques varient avec l'épaisseur. Nous consulter pour plus d'informations / Data for a 20mm thickness. Characteristics vary with the thickness. Please call us for further information.

** compte tenu de la nature du produit, il est admis qu'il n'absorbe pas d'eau (ou qu'une très faible quantité d'eau)/ It is assumed that the material does not absorb water (or just a very small quantity)

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécification, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'utilisateur et/ou transformateur. The indicated directions can serve as a guide to use the product but cannot be considered as a guarantee of a good working up. Additionally application, utilization and/or transformation of the products escape our control possibilities. As a consequence, they exclusively remain the responsibility of the user and/or the transformer

